

3

03 62 16

Grout no metálico, sin retracción

MasterFlow[®] 928

Grout de alta precisión con agregado mineral y tiempo de aplicación prolongado

MASTERFLOW[®] 928 *

PRESENTACIÓN

Sacos recubiertos de polietileno de 25 kg (55 lb)

Supersacos de 1,500 kg (3,300 lb)

RENDIMIENTO

Un saco de 25 kg (55 lb) de MasterFlow 928 mezclado con 4.8 L (1.26 gal) de agua, rinde aproximadamente un volumen final de grout de 0.014 m³ (0.50 ft³).

Nota: El volumen de agua requerido puede variar debido a eficiencias en el mezclado, temperatura y otras variables.

ALMACENAMIENTO

Almacene en recipientes sin abrir en un área limpia, y seca.

VIDA ÚTIL

Sacos de 25 kg: 1 año cuando se almacenan de forma adecuada.

Supersacos de 1,500 kg: 3 meses cuando se almacenan de forma adecuada.

CONTENIDO DE COV

0 g/L menos agua y exento de solventes

DESCRIPCIÓN

MasterFlow 928 es un grout hidráulico base cementicia con agregado mineral sin retracción y amplio tiempo de aplicación. Ha sido diseñado idealmente para el grouteo de máquinas o placas que requieren un soporte de carga de precisión. Este grout puede colocarse a una consistencia fluida hasta damp-pack a un rango de temperaturas de 7 to 32 °C (45 to 90 °F).

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Cumple con los requisitos de la norma ASTM C 1107 y del Cuerpo de Ingenieros de EEUU CRD C 621 Grados B y C, a una consistencia fluida a lo largo de 30 minutos de tiempo de trabajabilidad.
- Certificado por ANSI/NSF 61 para uso con agua potable.
- Bombeable
- Tiempo de trabajabilidad prolongado
- Puede mezclarse a variadas consistencias
- Resistente a los ciclos de congelamiento y deshielo
- Endurece sin exudación, segregación o asentamiento por retracción, proporcionando máxima área de soporte para óptima transferencia de carga
- Contiene agregados de cuarzo bien gradados y de alta calidad, óptima resistencia y trabajabilidad
- Resistente a sulfatos, para uso en ambientes marinos, suelos con contenido de sulfatos y ambientes con aguas residuales

USOS RECOMENDADOS

- Grouting de equipos, tales como, compresores y generadores, bases para bombas y motores, bases para tanques, correas transportadoras, cimientos, etc.
- Anclaje de pernos, barras de acero de refuerzo o dowels
- Grouteo de muros prefabricados, vigas, columnas, muros de contención, sistemas de concreto y otros componentes estructurales y no estructurales de construcción
- Reparación de concreto, grouteo de huecos y oquedades

SUSTRATOS

- Concreto

Datos Técnicos

Composición

MasterFlow 928 es un grout hidráulico base cementicia con agregado mineral.

Aprobaciones

- Cumple con los requisitos de las normas ASTM C 1107, Grados B y C, y CRD 621, Grados B y C, a una consistencia líquida en un rango de temperatura de 4 a 32 °C (40 a 90 °F).
- Para uso con agua potable según ANSI/NSF 61 A

Resultado de los ensayos

PROPIEDAD	RESULTADOS	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia a la compresión, MPa (psi)		
	Consistencia	ASTM C 942, según ASTM C 1107 de ASTM C 109
	Plástica¹	
	Fluida²	
	Líquida³	
1 día	31 (4,500)	28 (4,000) 24 (3,500)
3 días	41 (6,000)	34 (5,000) 31 (4,500)
7 días	52 (7,500)	46 (6,700) 45 (6,500)
28 días	62 (9,000)	55 (8,000) 52 (7,500)
Cambio de volumen		
	% de cambio	% Requisitos de ASTM C 1107
1 día	> 0	0.0 – 0.30
3 días	0.04	0.0 – 0.30
14 días	0.05	0.0 – 0.30
28 días	0.06	0.0 – 0.30
Tiempo de fraguado, hr:min		
	Consistencia	ASTM C 191
	Plástica¹	
	Fluida²	
	Líquida³	
Fraguado inicial	2:30	3:00 4:30
Fraguado final	4:00	5:00 6:00
Resistencia a flexión,* MPa (psi)		
3 días		6.9 (1,000)
7 días		7.2 (1,050)
28 días		7.9 (1,150)
Módulo de elasticidad,* psi (MPa)		
3 días		1.94 x 10 ⁴ (2.82 x 10 ⁹)
7 días		2.08 x 10 ⁴ (3.02 x 10 ⁹)
28 días		2.23 x 10 ⁴ (3.24 x 10 ⁹)
Coefficiente de expansión térmica,* cm/cm/°C (in/in/°F)		
		11.7 x 10 ⁻⁶ (6.5 x 10 ⁻⁶) ASTM C 531
Resistencia a cortante,* MPa (psi), viga de 76 x 76 x 279 mm (3 x 3 x 11 in)		
		Método BASF
3 días		15.2 (2,200)
7 días		15.6 (2,260)
28 días		18.3 (2,650)
Resistencia a tracción indirecta y resistencia a tracción,* MPa (psi)		
		ASTM C 496 (tracción indirecta) ASTM C 190 (tracción)
	Tracción indirecta	Tracción
3 días	575 (4.0)	490 (3.4)
7 días	630 (4.3)	500 (3.4)
28 días	675 (4.7)	500 (3.4)
Resistencia al rápido congelamiento y deshielo		
	300 ciclos RDF 99%	ASTM C 666, procedimiento A

¹Flujo de 100–125% según la tabla de flujo del método ASTM C 230

²Flujo de 125–145% según la tabla de flujo del método ASTM C 230

³25 to 30 segundos a través del cono de flujo según ASTM C 939

*Ensayo realizado a consistencia fluida.

Estos datos fueron desarrollados bajo condiciones controladas de laboratorio. Se pueden esperar variaciones considerables.

Resultado de los ensayos (continuación)

PROPIEDAD		RESULTADOS	MÉTODO DE ENSAYO
Resistencia última a tracción y adherencia			ASTM E 488, pruebas*
Diámetro mm (in)	Prof. mm (in)	Res. a tracción kg (lbs)	Adherencia MPa (psi)
15.9 (5/8)	101.6 (4)	10,575 (23,500)	20.3 (2,991)
19.1 (3/4)	127.0 (5)	13,905 (30,900)	18.1 (2,623)
25.4 (1)	171.5 (6.75)	29,475 (65,500)	21.3 (3,090)

*Promedio de 4 pruebas en concreto de ≥ 27.6 MPa (4,000 psi), usando una varilla con barra roscada de 125 ksi en huecos perforados con taladro, de 5 cm (2 in) de diámetro y humedecidos.

Notas

1. El grout fue mezclado a consistencia fluida.
2. Esfuerzo de diseño recomendado: 15.7 MPa (2,275 psi).
3. Para obtener información adicional sobre aplicaciones para pernos de anclaje llame a su representante de ventas de BASF.
4. Las pruebas a tracción con anclajes con cabeza fallan en el concreto.

Prueba en obra

Si se deben hacer ensayos de resistencia en la obra, use moldes cúbicos metálicos de 51 mm (2 in) según se especifica en ASTM C 942, o ASTM C 1107. NO USE moldes cilíndricos. Controle los ensayos en base a la consistencia deseada para el vaciado en lugar de estrictamente por contenido del agua.

FORMA DE APLICACIÓN

NO INSTALE ESTE PRODUCTO SIN LEER Y CONSULTAR LA GUÍA DE INSTALACIÓN MASTERFLOW 928.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie a groutear debe estar limpia, seca saturada (SSD), y con un perfil CSP de 5-9 según la Guía 310.2 del ICRI para proporcionar adecuada adherencia. En concreto fresco puede usar MasterEmaco A 500 para obtener el perfil de la superficie requerido.
- Cuando se anticipen cargas dinámicas a cortante y a tracción, las superficies de concreto deben desbastarse con un cincel de punta para lograr una superficie con una rugosidad de +/- 10 mm (3/8 in). Verifique que no hayan microfisuras según la Guía 210.3 del ICRI.

CIMBRADO

- Las cimbras deben ser estancas y no absorbentes. Selle las cimbras con sellador, material de calafateo o con espuma de poliuretano.

- Se pueden requerir juntas de expansión para instalaciones interiores y exteriores. Consulte a su representante de ventas de BASF para obtener recomendaciones.

MEZCLADO

- Coloque el agua estimada (use solamente agua potable) en la mezcladora, luego lentamente añada el grout. Para obtener una consistencia fluida, comience con 4.2 L (1.1 gal) por saco de 25 kg (50 lb).
- El consumo de agua dependerá de la eficiencia del mezclado, del material y de la temperatura ambiente. Ajuste el agua para lograr el flujo requerido.
- Mezcle el grout entre 3 a 5 minutos después que todo el material y agua esté en el mezclador hasta obtener una consistencia homogénea. Utilice solamente mezclado mecánico.

APLICACIÓN

- Entre en contacto con su representante de ventas de BASF para llevar a cabo una reunión de planificación antes de la aplicación.
- Siempre coloque el grout desde un solo lado del equipo para evitar atrapar aire y agua. Vierta MasterFlow 928 de forma continua.

- El espesor mínimo de colocación es 25 mm (1 in). Si tuviera colocaciones de profundidad mayor de 152 mm (6 in) consulte previamente a su representante de ventas de BASF.
- El volumen de agua requerido puede variar debido a eficiencias en el mezclado, temperatura y otras variables.
- No debe utilizarse como sobrepeso.
- Se deben evitar grandes áreas expuestas de grout.
- La integridad estructural del grout no se ve afectada por las grietas muy finas que ocasionalmente se observan en la superficie expuesta del grout, cerca de los bordes de la placa base y alrededor de los pernos de anclaje.

CURADO

Cure toda la superficie expuesta del grout con un compuesto de curado aprobado según ASTM C 309 o de preferencia ASTM C 1315.

SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La SDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. Para contactos de emergencia solamente, llame a **ChemTrec® al 1(800)424-9300**.

NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

*A partir del 1° de enero de 2014, Masterflow® 928 pasa a ser MasterFlow® 928 como parte de la marca Master Builders Solutions.

© BASF Corporation 2014 - 02/14 © Marca registrada de BASF en muchos países